

SELLADOR DE SILICONA NEUTRA PARA EXTERIOR



Max Seals es un sellador de silicona de curado neutro de alto rendimiento, diseñado para sellados y relleno de huecos en una amplia gama de usos en edificación y construcción. Combina las ventajas de una excelente adherencia sobre los materiales de construcción habituales y de un curado no corrosivo y sin olor.

► PROPIEDADES

- Mono componente, curado con humedad
- Excelente agarre a diferentes sustratos porosos y no porosos
- No corrosivo. No corroe ni reacciona con los materiales comunes de construcción
- Excelente estabilidad frente a la luz solar directa, la lluvia, la nieve y el ozono
- Resistente a temperaturas extremas (-60° C a +180° C)
- Curado rápido
- Módulo bajo, alta elasticidad
- 100 % silicona, sin disolventes
- Muy bajo olor

► APLICACIONES

- Sellado de juntas de dilatación y conexión entre distintos materiales de industria y construcción (ladrillo, pared, hormigón, PVC, madera, vidrio, etc.)
- Aplicaciones de sellado en exteriores
- Montaje de ventanas y puertas
- Trabajos de cristalería
- Aplicaciones de sellado y estanquedad en cocinas y baños

► INSTRUCCIONES

- Asegúrese que las superficies a sellar estén limpias, secas y libres de grasa
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5 ° C y +40 ° C
- Con el fin de reducir deformaciones en el sellado, la profundidad de la junta debe ser menor que su anchura. Las dimensiones mínimas serán de 5x5 mm, para juntas más anchas, la profundidad debe de ser preferentemente la mitad de la anchura y se limitara por el uso de un fondo de junta
- Después de la aplicación, el sellador debe ser retocado con una ligera presión, dentro de los primeros 5 minutos, para repartir el material contra las superficies y obtener un acabado profesional
- El exceso de sellador no curado puede limpiarse con disolvente. El sellador una vez curado deberá eliminarse por medios mecánicos.

► EMBALAJE

Producto	Volumen	Embalaje
Transparente, Blanco, Negro	310 ml	24



► ALMACENAJE Y CADUCIDAD

12 meses, en el embalaje original sin abrir y a temperatura ambiente.

► RESTRICCIONES

- No se debe utilizar en espacios totalmente cerrados, el sellador cura por humedad atmosférica
- No es adecuado para aplicaciones en contacto con alimentos
- No se puede pintar

► SEGURIDAD Y SALUD

Si se inhala durante mucho tiempo en grandes volúmenes, el vapor del sellador, puede causar irritación en el sistema respiratorio. Por lo tanto, la aplicación debe tener lugar en una habitación bien ventilada. El contacto prolongado con el sellador no curado debe ser evitado. El Caucho de silicona curado no asume ningún riesgo para la salud.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base:	Polímero de silicona (oxima)	
Sistema de curado:	Neutro	
Densidad: (Transparente)	1,02 ± 0,03 g / ml	
Densidad: (Blanco y Negro)	1,20 ± 0,03 g / ml	
Dureza Shore A: (Transp.)	17-25 (después de 28 días)	
Dureza Shore A: (Bco. y Neg.)	22-32 (después de 28 días)	
Resistencia a tracción:	≤ 0,4 N/mm ² (23° C y 50 % R.H)	(ISO 8339)
Formación de piel:	5-10 min. (23° C y 50 % R.H)	
Velocidad de curado:	Min. 2,5 mm / día (23° C y 50 % R.H)	
Alargamiento a la rotura: (Transp.)	≥ 400 %	(ASTM D412)
Alargamiento a la rotura: (Bco. y Negro) ≥ 350 %		
Recuperación elástica:	Aprox. 100 %	(ISO 7389)
Descuelgue:	0 mm	(ISO 7390)
Resistencia a la temp.:	-60° C a +180° C	
Temperatura de aplicación:	+5° C a 40° C	



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO
POR TEDESCO SRL

ROSARIO, SANTA FE, ARGENTINA.
CUIT: 30-71756859-8.
www.tede.com.ar



Made in Turquia

Página 2